



Mipa

2K Reaktivzusatz

Produktbeskrivelse

Mipa 2K Reaktivzusatz reducerer tørretiden for basecoats Mipa 2K PUR-HS, OC så vel som Mipa 2K klarlakker CC4 og C420. Anbefales specielt til brug i kolde perioder, ved lave temperaturer.

Fortynding med Mipa 2K Reaktivzusatz forbedrer betydelig tørretiden i laklaget ved stuetemperaturer, uden at reducere tørretiden for overfladen. Ved ovntørring forbedres gennemtørring af produktet mærkbart.

Tilsætning af Mipa 2K Reaktivzusatz i kombination med Mipa 2K-HS25 hærder, kan erstatte anvendelse af Mipa 2K-HS10 hærder.

Farvetone	Farveløs
Tilsætning	Tilsæt op til 20 %. Anvendes i stedet for Mipa 2K-fortynder Tilsættes lige inden anvendelse Yderligere informationer se tekniske datablad for basecoat eller klarlak.
Potlife	Potlife reduceres med ca. 50 %. Yderligere informationer se tekniske datablad for basecoat eller klarlak.
Holdbarhed	Holdbar i mindst 4 år i tæt tillukket originalemballage.
Forarbejdningsbetingelser	Fra 10°C og op til 70 % relativ fugtighed
Bestilling	1 liter - bestil nr.: Hurtigfor-1 5 liter - bestil nr.: Hurtigfor-5

Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\AUTO\Auto 2007\WORD\reaktivzusatz.doc
Opr.: 09.03.2010

C. FLAUE NSKJOLD A/S

Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00
www.flauenskjold.dk – info@flauenskjold.dk