

Udarbejdet den: 14.08.15 / rev. 16.06.16

## **Miller Pejselak Matsort Varmefast**

**Miller PEJSELAK, Matsort Varmefast** til rustbeskyttende behandling af emner, der udsættes for opvarmning, f.eks. brændeovne, havegrill, lamper m.v. Den er varmfest op til 800°C .

**Klar til brug, skal ikke fortyndes. Hurtigtørrende.**

Bunden skal være ren, tør, fri for olie, fedt, rust, voks og støv. Kan også påføres på blankt metal. Omrøres omhyggeligt og påføres i et tyndt lag.

**Påføring:** Med pensel eller sprøjtepistol (luft eller airless). Den optimale lakfilm opnås efter første varmepåvirkning. Skal ikke fortyndes. Påføring med sprøjtepistol (luft): 1,5 mm dyse, 2 – 2,5 bar tryk. (airless): 0,28mm dyse, 100-120 bar tryk. Påfør 2 lag.

**Tørring:** Støvtør efter 30-60 min., gennemtør efter ca. 5 timer / 20°C. Monteringstør efter 24 timer. Forceret tørring er mulig. De optimale filmegenskaber og den komplette kemiske og mekaniske bestandighed opnås efter den første varmepåvirkning (ca 1 time ved mindst 400°C).

**Rækkeevne:** ca. 9 – 12 m<sup>2</sup>/ltr.

**Rengøring af værktøj:** Cellulosefortynder

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00.