

**Produkt Information:**

# Glarmesterkit 683

**Højkvalitetskit på linoliebasis**

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Glarmesterkit 683 er en linoliekit fremstillet på basis af ren linolie og udsøgte kridtsorter.

Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kittfals og til spartling af grundet træværk, såvel inde som ude. Kan også bruges til udspartling af sømhuller.

Glarmesterkit 683 binder tæt og beskyttende på glas og træ. Kittet er tixotropisk og nemt at arbejde med.



Glarmesterkit 683 er en linoliekit fremstillet på basis af ren linolie og udsøgte kridtsorter. Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kittfals og til spartling af grundet træværk, såvel inde som ude.

**Fysiske / kemiske data:**

**Kit:**

Type:

Linoliekit

Vægtfylde:

2,1 kg/l

Holdbarhed:

Minimum 12 mdr. ved kølig men frostfri opbevaring i originalemballage. Efter åbning af emballagen skal kittet tildækkes godt efter brug.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	TUN-nr.
68305	5 kg	Natur	8630287
68310	10 kg		8630295
68322	22 kg		8705998
1018002100	5 kg	Brun	8706004
68355	5 kg	Sort	8706012

**Afhærdet kit:**

Overmales:

Ja

Bestandighed:

Temperatur: -35 °C til +90 °C



## Brugsanvisning:

**Forberedelse:** Overfladerne skal være rene og tørre før pålægning af kittet. Porøse overflader som træ skal for kitning porelukkes med f.eks. Primer 969.

**Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra 5 °C til 40 °C. Døgnets minimumstemperatur må ikke komme under 5 °C under hærdningen.

**Påføring:** Glarmesterkit 683 påføres med kniv. Ved kitning indendørs, skal der sørges for god ventilation omkring kittet (vinduerne placeres hævet fra gulvet og i god indbyrdes afstand). Derved sikres hurtigst mulig dannelse af en tyk hinde, der minimerer risikoen for rynkedannelse i overfladen, når vinduet kommer udenfor.

Ved kitning udendørs skal det sikres at kittet ikke udsættes for kraftig regnpåvirkning før der er dannet en tyk hinde. Der skal så vidt muligt kittes i tørt vejr med god ventilation, men aldrig i direkte sollys.

**Hærdetid:** Danner hinde efter ca. 1 uge og gennemhærder i løbet af 1 år.

**Maling:** Linoliekit skal overmales. Med ren linoliemaling kan der overmales – med forsigtighed – umiddelbart efter kitning. Ved brug af alkydoliemaling, plastalkydymaling eller acrylplastmaling skal der overmales 2 – 4 uger efter kitning. Der skal males 1 – 2 mm ind på glasset.

**Rengøring:** Frisk masse kan aftørres med papir, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum.

**For flere oplysninger og gode råd om kit og kitning, henvises til brochuren "Kitning og vedligeholdelse af ruder med enkeltglas".**

## Sikkerhed:

**Sundhedsfareklasse:** Ingen

**Brandfareklasse:** Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**