

## Produktbeskrivelse

1.1 Varenavn

### Væg Extra

- Super dækkende maling
- Mat/glans 6
- Vaskbar
- Tonbar i tusinder af farver

1.2 Kvalitetsnr.

3862/73862.

1.3 Produkttype

Luksus plastvægmaling.

1.4 Producent

DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00  
Telefax 39 57 93 93

1.5 Anvendelsesområde

Indendørs på vægge af f.eks. puds, beton, tapet, glasvæv og filt.

1.6 Leveringsform

Brugsfærdig.

1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u>	<u>Baser:</u>
800 Hvid	874 Base 10
811 Modehvid	875 Base 20
890 Sort	100 Base 30
	363 Base 40
	695 Base 50

Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta.

Generelt dækker klare, stærke nuancer knapt så godt som andre, derfor kan ekstra påføring være nødvendig. Der kan evt. grundes med en mere dækkende nuance, tonet hen imod ønskede slutnuance. Tal med din DYRUP forhandler herom.

1.8 Pakningsstørrelse

Standard: 0,75, 2,50, 5,00 og 9,0 liter.

Baser: 0,75, 2,25, 4,50 og 9,0 liter.

## 2. Sammensætning

2.1 Bindemiddel

Vinylacetat.

2.2 Pigmentering

Organiske og uorganiske pigmenter.

2.3 Opløsningsmiddel

Vand.

## 3. Tekniske data

3.1 Vægtfylde

Ca. 1,4 kg/l.

3.2 Tørstofindhold

Standard: Ca. 49,8 - 52,9 W/W%. Baser: 48,8 – 56,7 W/W%.

3.3 Glans

Ca. 6 ved 60° indfaldsvinkel.

3.4 Specielle egenskaber

Har god dækkeevne og fortrinlig strygbarhed. Er alkalifast og kan vaskes med almindelige rengøringsmidler.

3.5 Lugt

Svag.

3.6 Rækkeevne

8-10 m<sup>2</sup>/l, afhængig af bunden.

- 3.7 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.  
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
- 3.8 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage.
- 3.9 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved \*markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og ikke smittende. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling Fjern løstsiddende materiale og vask med *DYRUP Grundrens*.  
Sugende bund grundes med *DYRUP Puds Grunder*.  
Nikotinpletter og tørre vandskjolder grundes med *DYRUP Spærre Grunder*.  
Årsagen til vandskade skal udbedres.  
På tidligere oliemalede overflader anbefales det først at "grunde" med *Væg Robust*.
- 4.4 Behandling 2 x med *Væg Ekstra*.
- 4.5 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.6 Fortynding Til første stryging kan fortyndes med max. 10% vand. Anden stryging skal være ufortyndet.
- 4.7 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Væg Ekstra**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **Væg Ekstra** til den aktuelle opgave.*

*I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.*

*Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.*