

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Væg Robust**
- Ekstra slidstærk maling
  - Glans 10
  - Tåler hyppig rengøring
  - Super dækkeevne
  - Tonbar i tusinder af nuancer

1.2 Kvalitetsnr. 4333/74333.

1.3 Produkttype Plastvægmaling.

1.4 Producent DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00  
Telefax 39 57 93 93

1.5 Anvendelsesområde Indendørs på vægge af f.eks. puds, beton, tapet, glasvæv, filt samt oliemalede overflader i køkken, børneværelse, entré m.m., hvor ekstra stor slidstyrke er påkrævet.

1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u>	<u>Baser:</u>
800 Hvid.	874 Base 10
	875 Base 20
	100 Base 30
	363 Base 40
	695 Base 50

Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.

Generelt dækker klare, stærke nuancer knapt så godt som andre, derfor kan ekstra påføring være nødvendig. Der kan evt. grundes med en mere dækkende nuance, tonet hen imod ønskede slutnuance. Tal med din DYRUP forhandler herom.

1.8 Pakningsstørrelse Hvid: 2,50, 5,0 og 9,0 liter.

Baser: 0,75, 2,25, 4,5 og 9,0 liter.

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel PVA.
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 kg/l.
- 3.2 Tørstofindhold Standard: 53,4 W/W%. Baser: 38,1 – 48,8 W/W%.
- 3.3 Glans Ca. 10 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.4 Specielle egenskaber Har god dækkeevne og er alkalifast. Tåler hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler. Kan tones i tusindvis af farver.

4333/74333 Væg Robust	Oprettet.	Ændret:23-09-2004	Side 1 af 2
-----------------------	-----------	-------------------	-------------

3.5	Lugt	Lugtsvag.
3.6	Rækkeevne	8-10 m <sup>2</sup> /ltr, afhængig af bunden.
3.7	Tørretid	Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23° C og normal luftfugtighed (60 %).
3.8	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage.
3.9	Opbevaring	Tæt tillukket og frostfrit.

#### 4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
4.2	Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
4.3	Forbehandling	Fjern løstsiddende materiale og vask med <i>DYRUP Grundrens</i> . Sugende bund grundes med <i>DYRUP Puds Grunder</i> . Nikotin og tørre vandskjolder grundes med <i>DYRUP Spærre Grunder</i> . Årsagen til vandskade skal udbedres.
4.4	Behandling	2 x <i>Væg Robust</i> .
4.5	Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5° C og den relative luftfugtighed under 80 %.
4.6	Fortynding	Første strygning kan fortyndes med max. 10 % vand. Anden strygning skal være ufortyndet.
4.7	Rengøring af værktøj	Vand og sæbe.

#### 5. Sikkerhed og miljø

5.1	Generelt	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
5.2	Sikkerhedsregler for malearbejde	00-1.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Væg Robust**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **Væg Robust** til den aktuelle opgave.*

*I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.*

*Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.*

**DYRUP A/S**  
Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00

4333/74333 Væg Robust	Oprettet:	Ændret:23-09-2004	Side 2 af 2
-----------------------	-----------	-------------------	-------------