



Silikone

2992/2996/2998

Beskrivelse	1-komponent elastisk oximsilikone.
Anvendelsesområde	Til tætning i vådrum, baderum, køkken, bil og båd samt til topforsegling af termoruder. Må ikke anvendes i forbindelse med fødevarer og medicin eller til akvarier.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Tilsat fungicid til modvirkning af mug og skimmel (misfarvning)• Hærder hurtigt• Nem at glitte• Ikke overmalbar• Nedbrydes af stærke syrer og baser

TEKNISKE DATA

Basis	Oximsilikone tilsat fungicid
System	Fugthærdende
Konsistens	Letsprøjtelig, tixotrop pasta
Vægtfylde	Kulørte: Ca. 1,40 g/cm ³ Transparent: Ca. 1,04 g/m ³
Skindtid	5 - 10 minutter v/+23° C, 50% RF
Hærdetid	1 - 2 mm pr. døgn v/+23° C, 50% RF
Hårdhed	Kulørte: Ca. 35 Shore A Transparent: Ca. 25 Shore A
Fugebevægelse	20%
Glittevæske	Rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel
Anvendelsestemperatur	+ 5° C - + 40° C
Temperaturbestandighed	÷40° C - +150° C



BRUGSANVISNING

- Vedhæftning/primning** Svage, porøse overflader: Primer 21
Marmor og natursten: Primer 21
Korrosionsfølsomme metaller: Primer 21
Hård PVC: Vedhæftningsforsøg anbefales
- Forbehandling** Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og korrosionsprodukter.
- Påføring** Tryk hul på tuben med hæften og skru plastspidsen på. Skær af til ønsket åbning og påfør silikonen.
- Glitning** Efter fugning/tætning glittes overfladen, idet fugemassen trykkes i god kontakt med hæftefladerne og overfladen gøres jævn. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400 - 600.
- Rengøringsinstruktion** God renlighed bør overholdes. Silikone på huden afrenses med vand og sæbe evt. et håndrensemiddel. Redskaber rengøres med vand inden hærkning. Hærdet masse fjernes mekanisk eller med silikonefjerner Silstrip 3987.
- Lagerholdbarhed** 2 år i tæt, lukket emballage ved max. +25° C
- Supplerende produkter** Glittepinde 6151-6154

Prodnr.	Farve	NCS	RAL	Prodnr.	Farve	NCS	RAL
2992	Transparent			2996	Lysegrå	S 1502 Y	
2998	Hvid	S 0502-G50Y	9016				

SIKKERHED

Kode nr. (1993): 2992: 00-1
 2996/2998: 0-1
 Brandfareklasse: Ingen
 Sundhedsfareklasse: Ingen

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vedrørende Deres produkt, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)
 Holmbladsgade 70 2300 København S
 Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
 Udskrevet fra www.casco.dk