



Kraft Universallim

2918

Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig, polyurethanbaseret kontaklim.
Anvendelsesområde	Til limning af træ, porcelæn, glas, keramik, læder, kork, papir, blød PVC etc. Kan lime bløde materialer på et hårdt underlag.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Høj styrke• Tåler vand• Giver transparent limfuge

TEKNISKE DATA

Basis	Polyurethan elastomer
Viskositet	Tyndtflydende
Vægtfylde	Ca. 850 kg/m ³
Tørstofindhold	Ca. 20 %
Farve	Gullig transparent
Monteringstid	Vådlimning: Straks Kontaktlimning: Max. 20 minutter
Hærdetid	Belast ikke fugen de første 24 timer
Anvendelsestemperatur	Min. +10° C
Limfugens bestandighed	Vand: Meget god Blødgører: Meget godt Temperatur: ÷30° C - +70° C Tåler kortvarig kontakt med benzin, olie og fedt

BRUGSANVISNING

Vedhæftning/primning	Plast: Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen og teflon. Må ikke anvendes til polystyrenskum.
Forbehandling	Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og støv. Slibning og/eller affedtning med et opløsningsmiddel anbefales.
Påføring	Limen påføres underlag og/eller emne direkte fra tuben i et så enartet lag som muligt. Ved sugende materialer er enkeltpåføring tilstrække ligt.
Montering	Kontaktlimning: Når limen er fingertør (opløsningsmidlet skal være fordampet), lægges emnerne sammen med størst muligt presstryk. Anbring emnerne nøjagtigt, da limen binder øjeblikkeligt og ikke giver mulighed for korrektion af placeringen. Vådlimning: Emnerne presses sammen straks.
Rengøringsinstruktion	God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Lim på huden fjernes med sæbe og vand eller evt. et hudrensningemiddel. Værktøj rengøres med Kontaktlim Fortynder 2309. Hærdet lim fjernes mekanisk.
Lagerholdbarhed	1 år i tæt, lukket emballage v/+10° C-+30° C.

SIKKERHED

Kodenr. (1993):	4 - 3
Brandfareklasse:	Meget brandfarlig
Sundhedsfareklasse:	Sundhedsskadelig

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk