



Cascol Polyurethan D4

1809

Beskrivelse	1-komponent fugthærdende polyurethan-trælim.
Anvendelsesområde	Limer træ mod træ og træ mod andre materialer f.eks. metal og hård plast.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Vandfast• Lys limfuge• Limer træ med høj fugtighed• Kort pressetid• Limer ned til +5° C

TEKNISKE DATA

Basis	Isocyanat (MDI-baseret prepolymer)
Vægtfylde	Ca. 1080 kg/m ³
Opløsningsmiddel	Ingen
Farve	Lys gul
Ventetid	Åben ventetid: Max. 10 -15 min. Lukket ventetid: Min. 5 min., max. 25 min.
Hærdetid	Fuld styrke efter ca. 24 timer
Anvendelsestemperatur	Min. +5° C. Bedst ved +15°C - +25° C
Fugtbestandighed	Opfylder EN 204 D4

BRUGSANVISNING

Træfugt	Cascol Polyurethan D4 limer træ med et fugtindhold på max. 20% . Generelt bør træfugten ved limning af træ indendørs ligge mellem 8 og 12%. Ved limning af træ til udendørs brug bør træfugten højst være 15%.
Forbehandling	Materialerne skal være rene og fedtfri. Træ skal være nyforarbejdet og emnerne have god pasform. Plast og metal skal slibes og affedtes.
Påføring	Limpåføring kan ske direkte fra flasken eller med fintandet spartel, rulle eller valse.
Limmængde	100-300 g/m ² afhængig af materialesammensætning.
Montering	Efter limpåføring sammenlægges emnerne umiddelbart og holdes sammen med let presstryk. Efter en ventetid på min. 5 minutter og max. 25 minutter sættes emnerne i endeligt pres. Da limen under ophærdning skummer op, er det vigtigt med et kraftigt og tæt presstryk.
Pressetid	Da limen hærdner ved fugtpåvirkning, vil høj RF forkorte spændetiden og lav RF forlænge spændetiden. Ved 65% RF og +20° C vil pressetiden være 4 timer.
Overfladebehandling	Limfugen tåler normal overfladebehandling 1 døgn efter limning.
Rengøringsinstruktion	God renlighed bør overholdes. Limen indeholder isocyanat, og man bør undgå kontakt med huden. Beskyttelseshandsker og -briller bør anvendes. Ved kontakt med huden vaskes med sæbe og vand evt. et håndrensemiddel. Redskaber rengøres med acetone, før limen tørrer.
Lagerholdbarhed	1 år i tæt, lukket emballage.

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 00-3
Brandfareklasse: Ingen
Sundhedsfareklasse: Sundhedsskadelig

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vedrørende Deres produkt, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk