



RepoRapid

3681

Beskrivelse	RepoRapid er en fin, hurtighærdende reparationspartelmasse.
Anvendelsesområde	Anvendes til opretning og reparation af revner, lunker og huller på de fleste underlag før montering af gulvbelægning.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Ekstrem hurtigtørrende• Montering af gulvbelægning efter ca. 30 min.• Udlægges med glat spartel• Krymper ikke i tykke lag• Let at blande

TEKNISKE DATA

Basis	Cementbaseret pulverprodukt
Vægtfylde	1.200 kg/m ³
Farve	Grå
Lagtykkelse	4 – 5 cm
Anvendelsestid	Ca. 5 - 15 min.
Gangbar	Efter ca. 30 min.
Slibning	Kan udføres efter ca. 30 min.
Anvendelsestemperatur	Min. +5° C. Bedst ved +10° C - +20° C. Dette gælder både underlag og pulver.
Blandingsforhold	0,5 ltr. vand til 1 kg pulver 1 del vand til 2 dele pulver
Rækkeevne	1,0 kg/m ² /mm

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Underlaget skal være tryk- og trækfast, rent og tørt samt fri for slipmidler. Fjern svage og løse områder.
Blanding	Bland i en ren beholder ca. 0,5 ltr. (1 del) rent, koldt vand med 1 kg (2 dele) pulver til en ensartet, homogen masse. Bland ikke mere masse, end der klan anvendes indenfor ca. 5 – 10 min.
Udlægning	Fordel massen på gulvet med en glat stålspartel til ønsket lagtykkelse. Bliver massen under brug for tyk, kan den med stålspartlen bearbejdes i en kortere periode, og derved forlænges anvendelsestiden en smule.
Belægningsklar	Efter ca. 30 min. afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Rengøringsinstruktion	God renlighed bør overholdes, og pulverprodukter håndteres med forsigtighed for at undgå indånding af støv. Ved hudkontakt vask med sæbe og vand. Værktøj rengøres med vand, inden spartelmassen tørrer.
Lagerholdbarhed	6 måneder i tæt, lukket emballage.
Supplerende produkter	Casco Primer 3698 samt spartelværktøj.

SIKKERHED

Kodenr. (1993):	00-4
Brandfareklasse:	Ingen
Sundhedsfareklasse:	Lokalirriterende
Indeholder:	Cement

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk