



PRODUKTINFORMATION

Granville hammerlak og glat metallak.

Beskrivelse:

Granville hammerlak og glat metallak giver en attraktiv og beskyttende finish til alle typer af substrater. Det giver jernholdige overflader en beskyttende barriere mod luft og fugt, så der ikke dannes rust. Produktet indeholder ingen skadelige opløsningsmidler, hvilket gør det mere håndterbart og sikrere at anvende.

Granville hammerlak og glat metallak er egnet som dekorativ og beskyttende lakering af cykler, havemøbler, trailers, biler, osv. Kan også anvendes på træ.

Forbehandling:

Ved jernholdige substrater anbefales det at fjerne alt løst materiale, for at danne en overflade som lakken kan hæfte på. Dette gøres med stålbørste og ved at afskrabe alt løst rust. Det anbefales også at vaske overfladen med rensesvæske og vand, for at fjerne alt olie og fedt.

Påførings metode:

Pensel: Anvend en passende størrelse og påfør lakken, ved at pensle i forskellige retninger. Påfør først et tykt lag lak og jævn det efterfølgende ud.

Rulle: Anvend naturfiber rulle. Laker omhyggeligt. Det kan være nødvendigt at fortynde lakken med mineralsk terpentin.

Sprøjte: Fortynd med mineralsk terpentin. Påfør flere lag lak, som skal mellemtørre. Pistol tryk skal være 30-40 psi.

Rengøring:

Rengør udstyr med mineralsk terpentin.

<u>Tekniske data:</u>	Viskositet:	Tixotrop.
	Tørstofindhold:	52-60%
	Vægtfylde:	1,0 g/l (afhængig af farve)
	Håndteringstør:	1-2 timer
	Overfladetør:	4 timer
	Overlakerbar:	efter 12 timer
	VOC:	2004/42/EC AII A(i) VOC 600 (2007) / 500 (2010). Max VOC 450 g/l
	Tør film tykkelse:	100 µm
	Mal-kode:	2-1 (1993)

Bemærkning: Granville hammerlak og glat metallak klare følgende tests:
ASTM B117, ved 100 µm tør film kan lakken klare 1000 timers salt spray eksponering ved ASTM B117
ASTM G53-77, lakken udviser svag reducere i glans og farve efter 600 timers eksponering af lys efter ASTM G53-77 metode.
DIN 55669, lakken udviser særdeles god tryk resistens efter test DIN 55669

Opbevaring: Opbevares køligt og må ikke udsættes for direkte sollys.

Disse oplysninger er givet i god tro, men uden garanti.