

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### Industriemalje 0165 - xxxxx

<b>Type:</b>	Maling baseret på hurtigtørrende specialalkyd.
<b>Anvendelse:</b>	Overfladebehandling af stål.
<b>Egenskaber:</b>	For at opnå korrosionsbeskyttelse er grundning med primer absolut nødvendig.
<b>Tørstof:</b>	48 % vægt      39 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. grundning med Maskinprimer serie 0100.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	50 - 55 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	2 timer 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør - lav temp.	3 timer 10 °C	30 - 50 µm

#### Systembeskrivelse:

Primer	2x Maskinprimer 0100 - xxxxx	60 µm
Dæklak	1x Industriemalje 0165 - xxxxx	30 µm
Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.		

<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 80 µm	Tørfilm: 30 µm
<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 13 m <sup>2</sup> /ltr.	
<b>Lagring:</b>	Oplagres tørt og køligt.	
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.	
<b>Bemærkninger:</b>	Ønskes en hurtigere tørring kan Industrifinish serie 0167 anbefales. Nulet Emalje serie 0551 er vort vandfortyndbare alternativ.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**  
**Energivej 13**  
**DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: info@esbjergpaints.dk

[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)