



Produktbeskrivelse

1.1 Varenavn

BONDEX Dækkende

- Op til 6 års holdbarhed
- Bevarer træstrukturen, skjuler træets åretegning
- Flot ensartet overflade
- Drypfri
- Hæmmer angreb af skimmel

1.2 Kvalitetsnr.

2903/72903.

1.3 Produkttype

Dækkende træbeskyttelse.

1.4 Producent

DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg.

Telefon 39 57 93 00. Telefax 39 57 93 93

1.5 Anvendelsesområde

Kun til udendørs behandling af nyt træværk (herunder tryk- og vacuumimpregneret) samt tidligere behandlet træværk.

Er ikke velegnet til gangarealer.

1.6 Leveringsform

Brugsfærdig.

1.7 Nuancer

Standardnuancer:

244 Grå umbra

557 Grøn Umbra

745 Svenskrød

758 Mørk Dodenkop

800 Hvid

893 Ibenholt

Baser:

Base 10 – 874

Base 20 – 875

Base 30 – 100

Base 40 – 363

Base 50 – 695

1.8 Pakningsstørrelse

Standard: 2,50 og 5,00 liter.

Baser: 2,25 liter.

2. Sammensætning

2.1 Bindemiddel

Alkyd.

2.2 Pigmentering

Organiske og uorganiske pigmenter.

2.3 Opløsningsmiddel

Mineralsk terpentin.

2.4 Aktive stoffer

Ca. 0,45 % tolylfluorid.

3. Tekniske data

3.1 Vægtfylde

Ca. 1,0 kg/l.

3.2 Tørstofindhold

Standard: 39,3 - 62,6 W/W%. Baser: 45,9 - 55,4 W/W%.

3.3 Specielle egenskaber

Holdbar op til 6 år. Bevarer træstrukturen, men skjuler åretegningen. Flot ensartet overflade. Drypfri. Hæmmer angreb af skimmel. Vandafvisende effekt der beskytter træet og øger vejrbestandigheden. UV-blokkende pigmenter der beskytter effektivt mod solens skadelige stråler.

3.4 Lugt

Mineralsk terpentin.

3.5 Rækkeevne

Ru træ: ca. 7 m²/l. Høvlet træ: ca. 10-12 m²/l, afhængig af sugsevne.

3.6 Tørretid

Berøringsstør: ca. 4 timer. Overmalbar: ca. 24 timer. Gennemtør: 3-4 uger.

Vinduer bør tidligst lukkes tæt efter 48 timer.

Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

- 3.7 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage.
- 3.8 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet må ikke omrøres. Emballage holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør og fast.
- 4.3 Forbehandling Alt løst materiale og tilsmudsninger, så som skimmel og alger, fjernes.
Ikke nedbrudte overfladebehandling slibes let.
Stærkt forvitrede overflader -"gråt træ"- fjernes til frisk bund.
Overfladen skal være ren, fedt-, olie- og voksfri.
På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 12 +/- 3% og i fritstående og ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Nyt og ubehandlet nåletræ påføres 1 gang *BONDEX Trægrunder*.
Nyt tryk - eller vacuumimpregneret træ grundes ikke.
- 4.4 Behandling 2-3 x med *BONDEX Dækkende*. Påføres i træets længderetning. Ved farveskift fra meget mørke til lyse nuancer på glatte og ikke sugende bund, kan ekstra påføring være nødvendig.
- 4.5 Genbehandling Overfladen inspiceres årligt og evt. skader udbedres straks. Der genbehandles efter behov med 1 x *BONDEX Dækkende*.
- 4.6 Påføring Pensel.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1.

6. Yderligere information fra BONDEX

Op til 6 års holdbarhed ved korrekt systembehandling, afhængig af konstruktion og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne. Overfladen inspiceres årligt og evt. skader udbedres straks.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **BONDEX Dækkende**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **BONDEX Dækkende** til den aktuelle opgave.*

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.