



## Opsætning



## Produkt: AXO 130

Beskrivelse: Glasvæv Mellem / Fin forbehandlet 1x25 m  
 Sammensætning: Vævede glasfibre  
 Forgrundet soft touch coating

## Tekniske data:


Egenskaber	Mål	Min værdi	Nom værdi	Max værdi
Bredde	mm	990	1000	1010
Længde deviation	m	-0		
Tykkelse	mm		0,6	
Total vægt	g / m <sup>2</sup>	122	136	150
<b>Tensile styrke</b>				
MD	N / 5cm	555	653	
CD	N / 5cm	297	350	

**Klæber forbrug** Ca. 250 g / m<sup>2</sup>. Se vejledning på klæber

**Maling forbrug** Første lag                      Andet lag  
 m<sup>2</sup> / ltr                                      6,6

### Forside

Forside er INDVENDIG side af rulle



### Bagside markering

Fortløbende grå line 23 cm fra rullekant

### Mønster rapport

Lige over - tråd mod tråd




## Tilladte markerede spot fejl

Rulle længde 25m                      Højst 2

Bemærk: en samling kan forekomme i en rulle og anses som en spot fejl

## Certificates:



Lagring: -10 til +50 grader C  
 Bruges indenfor 2 år efter produktion

