

FLAUENSKJOLD

Teknisk specifikation

Savsmuldstapet Miller Extra

Best nr. 141

Vægt:

138 g/m²

Farve: hvid

Træfibre: BT 30

Måleværdi	Måleenhed	
Vægt	g/m ²	133 - 143
Rivefasthed på langs	N	>= 35
Rivefasthed på tværs	N	>= 15
Rivefasthed våd	N	>= 8,5
Limning svømprøve 300sek US	g/m ²	<= 32
Tryk	kp/cm ²	>= 1,2
Tykkelse	mm	0,82-1,02
Fugtighed	%	2,0 - 2,5
Tinten svømprøve	min	>= 25
Hvidhedsgrad	L	90,0
blå (-) / gul (+)	b	-4 til -5

Rullestørrelse 33,5 m x 0,53 m

Egenskaber:

Savsmuldstapet iflg. DIN EN 234

(bestemmelser for vægbeklædning til efterfølgende behandling)

C. FLAUENSKJOLD A/s

Aalborg afd. Nålemagervej 1 • 9000 Aalborg • Tlf.: 96 31 47 00
Århus afd. Tomsagervej 1 • 8230 Åbyhøj • Tlf.: 70 13 47 00

www.flauenskjold.dk • mail: info@flauenskjold.dk