

Rosner Isolierfüller Rapid



Teknisk datablad

Karakteristik: Hurtigtørrende kvalitets tokomponent PUR Fylder. **Rosner Isolierfüller Rapid** har en meget god fyldkraft, meget gode isolerende egenskaber og er fremragende af slibe. Det er vigtigt at følge vejledningen for at sikre et godt resultat.

Anvendelse: **Rosner Isolierfüller Rapid** anvendes som grunder til en lukket lakopbygning.

Bunde: Velegnede bunde er MDF plader samt spån- og MDF plader med grund- eller lakfolie. Endvidere kan den bruges på snedkerplader, finer og masivt træ. Den er ikke velegnet til kantmoduler af massivt træ, da de kan trække sig sammen og derved give spændingsrevner.
Bemærk: På træ med mange indholdstoffer skal der laves en forudgående prøve.

Hærder: **DuoCryl Hærder**

Blandeforhold: efter volumen: 10 dele **Rosner Isolierfüller Rapid** : 1 del **DuoCryl Hærder**
efter vægt: 16 dele **Rosner Isolierfüller Rapid** : 1 del **DuoCryl Hærder**

Potlife: Ca. 2 timer ved 20 °C/65% relativ luftfugtighed
Bemærk: Højere temperaturer i materiale og luft reducerer potlife.

Forarbejdning: **Rosner Isolierfüller Rapid** kan påføres med sprøjte (luft, Airless, Airmix). Anbefalet farvesier størrelse 80 my ved Airless hhv. Airmix.

Påføringsmetode:	Airless	Airmix	Koppistol
Sprøjtetryk:	120 - 150 bar	80 - 100 bar	----
Luftryk:	----	1,0 - 1,5 bar	3,0 - 5,0 bar
Dysetørrelse:	0,28 - 0,33 mm	0,28 - 0,33 mm	1,8 - 2,5 mm
Forarbejdningsviskositet:	80 - 120 s/4 mm	80 - 120 s/4 mm	35 - 80 s/4 mm

Alt efter benyttet sprøjteudstyr kan det være nødvendigt at ændre sprøjtetryk, luftryk og dysetørrelse. Ved påføring med Airmix-/Airlessudstyr anbefales det at kontrollere at udstyret er velegnet.

Forarbejdningstemperaturer bør ikke være under +15 °C, gælder også for emnet, da der ellers ikke kan dannes en optimal lakfilm. Ikke velegnet til påføring med rulle, pensel eller tæppelakmaskine.

Fortynder: **Rosner Isolierfüller Rapid** er sprøjteklar efter tilsætning af **DuoCryl Hærder**. Alt efter påføringsmetode og behov kan der fortyndes med **DD-Fortynder Nr.20**. Som forsinker ved tørring kan der tilsættes **DD-Fortynder Nr. 25**.

Produkter og anvisninger i dette datablad svarer til vores nyeste teknik. Vore tekniske anbefalinger som vi giver efter bedste viden, er uden forbindende og kan ikke begrunde eventuelle retsforhold. Det er derfor brugerens pligt at kontrollere egnetheden af vore produkter til det givne emne og anvendelsesformål. I tvivlstilfælde bør der altid laves en prøveplade for at fastslå egnethed og forbrugsmængde. Ved sammenblanding af fremmede produkter med vore produkter eller ved forarbejdning i opbygning med fremmede produkter kan vi ikke yde nogen garanti for lakeringsresultatet. Endvidere henviser vi til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Med denne version af databladet bliver tidligere versioner ugyldige.

Rosner Isolierfüller Rapid



Teknisk datablad

- Rækkeevne:** Påføringsmængde: ca. 140 - 170 ml/qm.
Ca. 6 - 7 qm/l pr lag (afhængig af træets sugesevne og forarbejdningstype).
- Tørretid:** Afhængig af forarbejdningstype og påføringsmængde ved rumtemperatur (20°C/65% relativ luftfugtighed):
- Støvtør efter ca. 10 - 15 minutter
 - Håndteringstør efter ca. 20 - 25 minutter
 - Slibeklar efter ca. 1 time
- Viderelakering:** RoCryl HS Color, RoCryl Color ringfest eller HydRo Color.
- Rengøring af udstyr:** Waschlöser Nr. 52 og PUG Rens
- Holdbarhed:** Rosner Isolierfüller Rapid i mindst 3 år i original uåbnet emballage, hælder i mindst 2 år.
- Særlige henvisninger:** Decopaint-konform anvendelse med Rosner Isolierfüller Rapid sammen med DuoCryl Hælder og DD-Fortynder Nr. 20 (tilsætning 5%) Kat. A/j: 500 g/l (2010); VOC in Applikationsform < 500 g/l.

Produkter og anvisninger i dette datablad svarer til vores nyeste teknik. Vore tekniske anbefalinger som vi giver efter bedste viden, er uden forbindende og kan ikke begrunde eventuelle retsforhold. Det er derfor brugerens pligt at kontrollere egnetheden af vore produkter til det givne emne og anvendelsesformål. I tvivlstilfælde bør der altid laves en prøveplade for at fastslå egnethed og forbrugsmængde. Ved sammenblanding af fremmede produkter med vore produkter eller ved forarbejdning i opbygning med fremmede produkter kan vi ikke yde nogen garanti for lakeringsresultatet. Endvidere henviser vi til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Med denne version af databladet bliver tidligere versioner ugyldige.