

Rosner NaturExpert Hårdtræsolie



Teknisk information

Karakteristik:	Hårdtræsolie-voks lavet på planteolie, fedt, voks (Camauba- og bivoks) og æteriske olier. NaturExpert Hårdtræsolie bibeholder træets naturlige åbenporede overflade, åndbarhed og fugtregulerende evne. Den har lav viskositet, er antistatisk og indeholder ikke aromater eller biozide aktivstoffer. Er ikke selvæntændelig! Det er vigtigt at følge vejledningen for at sikre et godt resultat.
Anvendelse:	Til en holdbar og bestandig overfladebehandling af træmøbler og træ interiør. NaturExpert Hårdtræsolie trænger meget godt ind i træet og giver en vandafvisende, ridsefast og mekanisk bestandig flade. Den er også velegnet til kork- og naturstengulve.
Bunde:	Bunden skal være tør, ren bæredygtig og fri for slibestøv, fedt, harpiks og andre fedtholdige rester. Gamle løse lag skal fjernes inden behandlingen. Slibes med korn 150 – 180, alt efter ønsket effekt kan der afsluttes med korn 320.
Forarbejdning:	Med sprøjte, pensel, rulle eller klude. Afhængig af bundens sugsevne påføres NaturExpert Hårdtræsolie 1 - 2 gange, indtil overfladen er mættet. Når det er påført, skal det arbejdes ind i fladen med en pad. Der må ikke være overskydende olie tilbage på fladen. Når det er tørt, kan der efterpoleres med et velegnet polerværktøj (f.eks. børste, fladder eller pad). Man kan opnå en bedre indtrængningsevne og hurtigere tørring ved at opvarme NaturExpert Hårdtræsolie til maksimal 60° C.
Fortynder:	NaturExpert Hårdtræsolie er klar til brug og må ikke fortyndes.
Rækkeevne:	Påføringsmængde: 60 - 80 g/qm 10 - 14 qm/l pr lag afhængig af træets sugsevne og påføringsmåde.
Tørretid:	Ved 20°C rumtemperatur og maks. 65% relativ luftfugtighed: - Støvtør efter ca. 40 minutter - Håndteringstør efter ca. 90 minutter - Stabelbar efter ca. 3 timer - Overlakerbar efter ca. 12 timer - Gennemtør efter ca. 24 timer
Efterbehandling:	NaturExpert Hårdtræsolie
Rengøring af udstyr:	Lakfortynder 83586.
Holdbarhed:	NaturExpert Hårdtræsolie i mindst 2 år i original uåbnet emballage. Opbevares tørt, køligt og frostfrit.

Produkter og anvisninger i dette datablad svarer til vores nyeste teknik. Vore tekniske anbefalinger som vi giver efter bedste viden, er uden forbindende og kan ikke begrunde eventuelle retsforhold. Det er derfor brugerens pligt at kontrollere egnetheden af vore produkter til det givne emne og anvendelsesformål. I tvivlstilfælde bør der altid laves en prøveplade for at fastslå egnethed og forbrugsmængde. Ved sammenblanding af fremmede produkter med vore produkter eller ved forarbejdning i opbygning med fremmede produkter kan vi ikke yde nogen garanti for lakeringsresultatet. Endvidere henviser vi til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Med denne version af databladet bliver tidligere versioner ugyldige.

Rosner NaturExpert Hårdtræsolie



Teknisk information

Særlige henvisninger: **NaturExpert Hårdtræsolie** skal omrøres omhyggeligt inden hver forarbejdning. Selvom emner behandlet med **NaturExpert Hårdtræsolie** er tørre og stabelbare efter kort tid, er den krævede kemiske og mekaniske bestandighed først opnået efter en hærdningstid på nogle dage (20° C/ 65%).

Godkendt i henhold til:

DIN EN 71-3: Sikkerhed til legetøj (Tungmetaller migration).

Produkter og anvisninger i dette datablad svarer til vores nyeste teknik. Vore tekniske anbefalinger som vi giver efter bedste viden, er uden forbindende og kan ikke begrunde eventuelle retsforhold. Det er derfor brugerens pligt at kontrollere egnetheden af vore produkter til det givne emne og anvendelsesformål. I tvivlstilfælde bør der altid laves en prøveplade for at fastslå egnethed og forbrugsmængde. Ved sammenblanding af fremmede produkter med vore produkter eller ved forarbejdning i opbygning med fremmede produkter kan vi ikke yde nogen garanti for lakeringsresultatet. Endvidere henviser vi til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Med denne version af databladet bliver tidligere versioner ugyldige.