

Mipa Ventilation Hvid 3i1

Produktbeskrivelse

Mipa Ventilation 3i1 er en fugtregulerende, aromafri High Solid alkyd lak til grund-, mellem- og dæklakering af trævinduer, og døre. Lakken er tixotropisk, så den giver en meget god lagtykkelse og kantafdækning. Kan også anvendes til grundet metal inden- og udendørs. Den ventilerende effekt betyder at fugtigheden i træet langsomt reduceres.

High Solid kvalitet i satin mat, høj dækkeevne, fremragende fylde og god kantafdækning. Nem og hurtig påføring med god udflydning. Meget vej- og UV bestandig. Stød-, ridse- og slagfast. Bestandig mod rengøringsmidler, og kortvarig kontakt med olie, benzin, diesel, syre og baser i mindre koncentrationer. VOC indhold maksimal 299 g/l.

Forarbejdning

Bunden skal være ren, tør, bæredygtig og fri for støv, olie, fedt, voks og rust. Beskadigede, ikke bæredygtige steder skal fjernes helt. Fastsiddende gammel lak slibes og rengøres. Træ slibes i retning med fibrene og rengøres grundigt. Harpiks fjernes.

Påføres med pensel eller rulle. Det bedste resultat fås med en vådfilm tykkelse på 80 – 100 my.

Lakken er brugsklar og kan ved behov fortyndes med Mipa KH Fortynder eller Mipa Terpentinzusatz.

Påføringsmetode

Leveringsviskositet (sek. 4mm)	Tixotropisk
Vægtfylde 3/cm ³	1 – 1,3
Rækkeevne (m ² /l)	10 – 12
Glans	Satin mat

Tørretid

Støvtør efter ca. 4 timer, berøringstør efter ca. 6 timer, overlakerbar efter ca. 16 timer. Angivet ved ca. 23C og 50% luftfugtighed, lagtykkelse på ca100 my, højere lagtykkelser og lavere temperaturer forlænger tørretiden.

Opbygningsforslag

Lakering af træ: Luftfugtighed må højst være 15%

Udendørs:

1. Imprægnering: Mipaxyl special
2. Grunder: Mipa Venti HS 3i1
3. Mellemlakering: Mipa Venti HS 3i1
4. Slutlakering: Mipa Venti HS 3i1

Indendørs:

1. Grunder: Mipa Venti HS 3i1
2. Mellemlakering: Mipa Venti HS 3i1
3. Slutlakering: Mipa Venti HS 3i1

Lakering af metal: Jern og stål

1. Forbehandling: Rengøring med Mipa Silikonefjerner
2. Grunder: Mipa Metalgrund Premium, Mipa Allgrund.
3. Mellemlakering: Mipa Metalgrund Premium eller Mipa Allgrund
4. Slutlakering: Mipa Venti HS 3i1

Lakering af aluminium og galvaniserede emner:

1. Forbehandling: Rengøring med Mipa Silikonefjerner eller Mipa WBS Reiniger. Galvaniserede flader Mipa Zinkreiniger
2. Grunder: Mipa Venti HS 3i1
3. Mellemlakering: Mipa Venti HS 3i1
4. Slutlakering: Mipa Venti HS 3i1

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: Fra +10° C og op til 80% relativ luftfugtighed.

Holdbarhed: Mindst 3 år i uåbnet original emballage.

Venti 3i1.doc 23-12-2014 rev. 1 ma

Side 1/1

Dette datablad er kun til information. Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Imidlertid er oplysningerne ikke bindende og uden ansvar. Se endvidere sikkerhedsdatablad og relevante data på varens etikette. Vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne uden forudgående varsel.