

Produkterne ;



Mipa Pro Mix Base AK105-20

Hurtigtørrende zinkfosfat tyklagsgrunder med aktiv korrosionsbeskyttelse. Chromat- og blyfri. Tilsættes 10% farvekoncentrat efter recept. Fortynder: UN, UN21.



Mipa Pro Mix Base AK225-30

Syntetisk 1-lags lak silkeblank. Giver et tykt lag med aktiv rustbeskyttelse til brug inde og ude. Kan forarbejdes elektrostatisk. Tixotropisk. Tilsætning af 1% Sikkativ AK900-25. Tilsættes 20% farvekoncentrat efter recept. Fortynder: UN, UN21.



Mipa Pro Mix Base AK200-90

Hurtigtørrende, blank, syntetisk KH base i tonesystem. En økonomisk maskinemalje til landbrugs- og entreprenørmaskiner samt alle typer industri- og metal emner. Tilsætning af 2% sikkativ AK900-25. Fortynder: UN, UN21.



Mipa KH-PMI Blandet

Systemerne;

Underlag ; lavlegeret kulstofstål
Forbehandling af overflade ; For SA 2½, kun rustgrad A,B eller C (se ISO 8501-1)

Korrosionskategori C2 :

System no.	Produkt (grunding) ;	Antal lag ;	Produkt (Toplak) ;	Antal lag i alt ;	NTFT i µm	Lav	Middel	Høj
A2,01	AK105-20	1 lag	KH- bland / AK200-90	2 lag	80			
A2,02	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	2-3 lag	120			
A2,03	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	2-4 lag	160			
A2,01	AK225-30	1 lag	AK225-30 / AK200-90	2 lag	80			
A2,02	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	2-3 lag	120			
A2,03	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	2-4 lag	160			

Korrosionskategori C3 :

System no.	Produkt (grunding) ;	Antal lag ;	Produkt (Toplak) ;	Antal lag ;	NTFT i µm	Lav	Middel	Høj
A3,01	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	2-3 lag	120			
A3,02	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	2-4 lag	160			
A3,03	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	3-5 lag	200			
A3,01	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	2-3 lag	120			
A3,02	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	2-4 lag	160			
A3,03	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	3-5 lag	200			

Korrosionskategori C4 :

System no.	Produkt (grunding) ;	Antal lag ;	Produkt (Toplak) ;	Antal lag ;	NTFT i µm	Lav	Middel	Høj
A4,01	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	3-5 lag	200			
A4,02	AK105-20	1-2 lag	KH- bland / AK200-90	3-5 lag	240			
A4,03		1-2 lag		3-5 lag	280			
A4,01	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	3-5 lag	200			
A4,02	AK225-30	1-2 lag	AK225-30 / AK200-90	3-5 lag	240			
A4,03		1-2 lag		3-5 lag	280			

Korrosionskategori C5 kan ikke laves med Alkyd