

# Mipa 2K Plastik Grunder/Filler

## Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende grunder/filler med direkte hæfteevne på alle gængse kunststofdele (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PBTP, PA, SAN, PUR, PPO, PVC, GFK, SMC) på personbiler og lastbiler. Bruges som hæfteformidler og filler i en og samme arbejdsgang.

Våd-i-våd forarbejdning er også mulig. Overlakerbar med alle 1K- og 2K-lakker.

VOC i g/l [2004/42/EC]: 2e(840) 487

## Farve

Mørk grå (ca. RAL 7011)

## Hærder

Mipa 2K-hærder H10, MS 10, Multi.

Blandingsforhold: 4:1 efter volumen; 5:1 efter vægt.

## Fortynder

Mipa 2K-fortynder eller Mipa 2K-fortynder kort tilsættes: 5 - 10%

## Påføringsmetode

<b>Sprøjtepipistol:</b>	<b>Luft</b>	<b>HVLP</b>
Sprøjtetryk	3 - 4 bar	2,5 - 3 bar (indvendig dysetryk: 0,7 bar)
Dysestr.	1,4 - 1,5 mm	1,3 - 1,6 mm
Forarbejdningviskositet 20 °C	16 - 18 s 4 mm DIN	
Rækkeevne	10 - 11 m <sup>2</sup> /l	
Tørfilmstykkelser	20 - 30 µm	
Sprøjtegange	2	
Potlife	4 - 5 timer	
Udluftstid	10 min.	

## Tørretid

	<b>Overlakerbar</b>	<b>Støvtør</b>	<b>Håndteringsfast</b>
Objekttemperatur 20 °C	30 min.	25 -30 min.	60 - 70 min.
Objekttemperatur 60 °C	15 min.	10 - 15 min.	20 - 30 min.

Vi anbefaler tørring sker ved temperatur > 16°C.

Forarbejdningbetingelser: Fra +10°C og op til 80 % relativ luftfugtighed.

Lagerholdbarhed: Min. 3 år i uåbnet originalemballage.

Pakningsstørrelse: 1 liter - bestil nr.: PLASTGRUND

**Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.**