

Mipa 2K-Express Klarlak CX1

Produktbeskrivelse

Mipa 2K-Express Klarlak CX1 er en acryllak specielt fremstillet til hurtige kvalitetsreparationer (expressteknologi). Kan poleres efter tørring i 15 min. ved 60 °C. Er også egnet til pletreparationer. Fortræffelig glans og stabilitet mod UV-stråler og er sikker selv med et lag. Særdeles god holdbarhed uanset miljømæssige og klimatiske forhold.

VOC i g/l [2004/42/EG]: 2e(840) max. 695 g/l

Hærder

Små reparationer: 3:1 efter volumen med 2K-hærder HS 10 (expressteknologi).

Dellakering: 3:1 efter volumen med 2K-hærder HS 25 (standardteknologi).

Fortynder

Ved smådele (plet-reparationer): 0 - 10 % Mipa 2K-fortynder.

Ved dellakering: 10 - 15 % Mipa 2K-fortynder.

Påføringsmetode

Sprøjtepistol	Luft
Sprøjtetryk	4 bar
Dysestr.	1,3 - 1,4 mm
Sprøjtegange	2
Forarbejdningsviskositet	14 - 16 s 4 mm DIN
Potlife	2 timer
Rækkeevne	6 - 8 m ² /l
Tørfilmstykkelser	40 - 50 µm
Udluftstid	5 - 7 min. mellem hvert lag

Tørretid

	Støvtør	håndteringstør	monteringstør
Objekttemperatur 20 °C	10 - 12 min.	15 - 20 min.	4 timer
Objekttemperatur 60 °C	5 min.	10 min.	

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: fra +10 °C og højst 75 % relativ luftfugtighed.

Holdbarhed: Mindst tre år i tætsluttet original emballage

Pakningsstørrelse: 0,75 liter - bestil nr.: CX1-075

3 liter - bestil nr.: CX1-3

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**