

Produkt Information:

Linoliekit 682

Højkvalitetskit i glarmesterkvalitet**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Linoliekit 682 er en højkvalitetskit i glarmesterkvalitet, fremstillet på basis af ren linolie og udsøgte kridtsorter.

Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kittfals og til spartling af grundet træværk, såvel inde som ude. Kan også bruges til udspartling af sømhuller.

Linoliekit 682 binder tæt og beskyttende på glas og træ. Kittet er tixotropisk og nemt at arbejde med.



Linoliekit 682 er en højkvalitetskit i glarmesterkvalitet, fremstillet på basis af ren linolie og udsøgte kridtsorter. Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kittfals og til spartling af grundet træværk, såvel inde som ude.

Fysiske / kemiske data:**Kit:**

Type:

Linoliekit

Vægtfylde:

2,1 kg/ltr

Holdbarhed:

Minimum 12 mdr. ved kølig men frostfri opbevaring i originalemballage. Efter åbning af emballagen skal kittet tildækkes godt efter brug.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	TUN-nr.
68237	375 ml	Natur*	5651504

* fås i brun og sort som Glarmesterkit 683

Afhærdet kit:

Overmales:

Ja

Bestandighed:

Temperatur: -35 °C til +90 °C



Brugsanvisning:

Forberedelse: Overfladerne skal være rene og tørre før pålægning af kittet. Porøse overflader som træ skal for kitning porelukkes med f.eks. Primer 969.

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra 5 °C til 40 °C. Døgnets minimumstemperatur må ikke komme under 5 °C under hærdningen.

Påføring: Linoliekit 682 påføres med kniv. Ved kitning indendørs, skal der sørges for god ventilation omkring kittet (vinduerne placeres hævet fra gulvet og i god indbyrdes afstand). Derved sikres hurtigst mulig dannelse af en tyk hinde, der minimerer risikoen for rynkedannelse i overfladen, når vinduet kommer udenfor.

Ved kitning udendørs skal det sikres at kittet ikke udsættes for kraftig regnpåvirkning før der er dannet en tyk hinde. Der skal så vidt muligt kittes i tørt vejr med god ventilation, men aldrig i direkte sollys.

Hærdetid: Danner hinde efter ca. 1 uge og gennemhærder i løbet af 1 år.

Maling: Linoliekit skal overmales. Med ren linoliemaling kan der overmales – med forsigtighed – umiddelbart efter kitning. Ved brug af alkydoliemaling, plastalkydymaling eller acrylplastmaling skal der overmales 2 – 4 uger efter kitning. Der skal males 1 – 2 mm ind på glasset.

Rengøring: Frisk masse kan aftørres med papir, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum.

For flere oplysninger og gode råd om kit og kitning, henvises til brochuren "Kitning og vedligeholdelse af ruder med enkeltglas".

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse: Ingen

Brandfareklasse: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**