

## Produktbeskrivelse

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 1.1 | Varenavn          | <b>Væv Grunder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekstra fyldig grundning af glasvæv, filt og hessian</li><li>• Hurtigtørrende</li></ul> |
| 1.2 | Kvalitetsnr.      | 2684.   |
| 1.3 | Produkttype       | Vævfylde.   |
| 1.4 | Producent         | DYRUP A/S<br>Gladsaxevej 300, 2860 Søborg<br>Telefon 39 57 93 00<br>Telefax 39 57 93 93   |
| 1.5 | Anvendelsesområde | Grundning af glasvæv, filt og hessian før maling med plast-, acrylplast, eller alkydmaling. Kun til indendørs brug i tørre rum.                   |
| 1.6 | Leveringsform     | Brugsfærdig.  |
| 1.7 | Nuancer           | 800 Hvid.   |
| 1.8 | Pakningsstørrelse | 2,50, 5,00 og 9,00 liter.   |

## 2. Sammensætning

|     |                  |              |
|-----|------------------|--------------|
| 2.1 | Bindemiddel      | Vinylacetat. |
| 2.2 | Pigmentering     | Titandioxid. |
| 2.3 | Opløsningsmiddel | Vand.        |

## 3. Tekniske data

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 3.1 | Vægtfylde            | Ca. 1,5 kg/l.   |
| 3.2 | Tørstofindhold       | Ca. 68,0 W/W%.  |
| 3.3 | Specielle egenskaber | Giver en ensartet overflade, hvilket giver et flot resultat, når du slutbehandler.            |
| 3.4 | Lugt                 | Lugtsvag.   |
| 3.5 | Rækkeevne            | 3-6 m <sup>2</sup> /l, afhængig af bunden.  |
| 3.6 | Tørretid             | Berøringsstør: 1/2- 1 time. Overmalbar: 3-4 timer.<br>Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). |
| 3.7 | Lagerbestandighed    | 3 år i uåbnet emballage.  |
| 3.8 | Opbevaring           | Tæt tillukket og frostfrit.   |

## 4. Anvendelse

|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
| 4.1 | Alment          | Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug. |
| 4.2 | Krav til bunden | Ren, tør og fast.  |

- 4.3 Forbehandling Før opsætning af glasvæv eller filt afvaskes med *DYRUP Grundrens*. Efter rengøringen skal bunden være ren, tør og bæredygtig.
- Pudsreparationer skal udbedres og være gennemtørre. Evt. reparationer slibes let så overfladen udjævnes. Derefter behandles med *DYRUP Puds Grunder*. Gipsplader og andre pladematerialer skal også behandles med *DYRUP Puds Grunder*. Dette sikrer, at reparationer og pladerne ikke suger alt vævklæber, så glasfilt og hessian ikke hæfter. Glasvæv og filt kan herefter opsættes.
- Er der allerede opsat glasvæv, glasfilt eller hessian, og sidder dette løst, foretages reparationer ved at skære et krydssnit og indføre klæberen på bagsiden, så beklædningen fastklæbes. Lad klæberen tørre før videre behandling.
- 4.4 Behandling *Væv Grunder* påføres normalt ufortyndet 1-2 x.
- 4.5 Påføring Pensel, rulle og sprøjte.
- Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.6 Fortynding Kan evt. fortyndes op til 10% med vand ved påføring på filt.
- 4.7 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1.

## 6. Gode råd

Vær opmærksom på, at nogle hessian typer (opsat som "tapet" med papirsbagside) ikke tåler vand og derfor ikke *Væv Grunder*. Prøv derfor på et lille hjørne først.

*Væv Grunder* kan benyttes til at udfylde tidligere malet glasvæv og hessian, således at overfladestrukturen udjævnes.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Væv Grunder**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **Væv Grunder** til den aktuelle opgave.*

*I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.*

*Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.*