



Cascol Trælim Inde

3301/3304

Beskrivelse	Hurtig PVAc-lim.
Anvendelsesområde	Anvendes som blok-, fuge-, kant- og monteringslim på både bløde og hårde, vanskelige træsorter. Til emner der senere skal anvendes indendørs i tørre omgivelser.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Hurtig• Kort spændetid• Slider ikke på skærende værktøj

TEKNISKE DATA

Basis	Polyvinylacetat dispersion
Vægtfylde	Ca. 1080 kg/m ³
Tørstof	Ca. 46 %
Opløsningsmiddel	Vand
Farve	Gråhvid
Viskositet	Ca. 12.000 mPa s Brookfield LVT, spindel 6, 20 rpm, v/+25° C
pH	5 – 6
Anvendelsestemperatur	+10° C til +70° C
Limfugens egenskaber	Opfylder EN 204 D1

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Begge limflader skal være rene og tørre samt være godt tilpassede. Hårde og fede træsorter skal være nyforarbejdede.
Træfugtighed	5 - 14%.
Limpåføring	Påfør limen med spartel, pensel eller rulle i et jævnt, ensartet lag. Ved limning af de mere sugende træsorter er det tilstrækkeligt at påføre lim på den ene flade, hvorimod hårde, fede træsorter kræver limpåføring på begge flader og ventetid, inden de sættes i pres for at undgå, at limen presses ud af fugen. Limmængden er som regel tilstrækkelig, når der kommer limperler til syne i fugen, når emnet sættes i pres.
Limmængde	Limmængden afhænger af, hvor jævne og sugende træoverfladerne er, men som regel skal man påføre 100 - 200 g/m ² .
Ventetid	Fyr/fyr: maks. 10 min. De angivne vente- og spændetider er beregnet ved +20° C, træfugt på 12% og enkelt limpåføring 125 g/m ² . Ventetiden er tiden fra limpåføring til etablering af presstryk og er afhængig af limmængde, temperatur, luftens fugtighed og træets sugsevne.
Pressetid	Fyr/fyr: min. 2 - 4 min. ved +20° C. Pressetiden øges væsentligt ved hårde og fede træsorter og kan variere fra 15 min. til nogle timer.
Pressetryk	0,1 - 1,0 Mpa = 1 - 10 kg/cm ² .
Rengøringsinstruktion	God renlighed bør overholdes. Lim på huden fjernes med sæbe og vand. Redskaber rengøres med vand, før limen tørrer. Indtørret lim opløses med acetone eller sprit.
Lagerholdbarhed	3 år i tæt, lukket emballage.

SIKKERHED	Kodenr. (1993): 00-1 Brandfareklasse: Ingen Sundhedsfareklasse: Ingen
------------------	---

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vedrørende vores produkter, er alene baseret på generelt kendskab til vores produkter.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk