

# Mipa Pool Ruc

## Produktbeskrivelse

Mipa Pool Ruc er en færdigblandet, oliefri, kemikaliebestandig undervandsmaling. Beregnet til brug på swimmingpools af beton eller grundet metal, have- eller soppebassiner. Høj vejrbestandighed, lysægte, ridse- og stødfast, god vedhæftningsevne. Særlig kemikalie- og vandbestandig, slidstærk, kan rengøres med almindelige pool rengøringsmidler.

## Bunde

Alle bunde skal være rene, tørre, faste, fri for støv, olie, rust, fedt og løse partikler.

**Beton:** Skal tørre min. 28 dage. Hærdning af den plane overflade er en nødvendighed.

**Jern:** Sandblæst eller rengjort for rust. Grundes med Mipa EP-grunder.

**Aluminium og galvaniseret jern:** Rengjort og slebet, bør grundes med Mipa EP-grunder.

### Lag opbygning på eksisterende bunde:

Ren, tør, fast og fri for olie, fedt, alger og kalk. Hvis den eksisterende overflade er i god stand, afprøves på et mindre synligt sted; overfladen skal være fuldstændig ren.

Eksisterende overflader i dårlig stand, skal behandles med malingsfjerner eller slibes ned. Derefter samme behandling som ved nye overflader.

Grundning: Pool Ruc 1 : 1 med Mipa fortynder UN21 i 15 – 20 my

1. mellemlag: Pool Ruc i 30 – 40 my

2. mellemlag: Pool Ruc i 30 – 40 my

Dækklag: Pool Ruc i 30 – 40 my

## Påføringsmetode

	Flad pensel	Korthåret rulle
Rækkeevne	200 - 250 g/m <sup>2</sup>	
Forarbejdningbetingelser	Fra +10°C og op til 80% relativ luftfugtighed	
Vægtfylde	1,08 g/cm <sup>3</sup>	
Glans	silkeglans	
Viskositet	80 sek DIN4	

## Tørretid

Støvtør efter 1 time, kan overlakeres efter 24 timer.

På overflader under vand skal lakeringen tørre i min. 14 dage efter sidste påføring (regnvejrsdage tæller ikke med!) inden der fyldes vand i.

## Bemærkninger

Må ikke påføres i direkte sollys og undgå regnvejr de 2 første timer (risiko for revnedannelser). Påfør langsomt og undgå blæredannelser. For at opnå en særlig attraktiv overflade, anbefales at bruge enten en pensel eller en bred fladpensel. Værktøj skal rengøres med Mipa Nitrofortynder.

## Emballagestørrelse

Lagerholdbarhed: Min. 3 år i uåbnet originalemballage.

Pakningsstørrelse: POOL RUC – 2,5 l

**Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.**