



Husfix

3676

Beskrivelse	Cementbaseret vægspartelmasse.
Anvendelsesområde	Casco Husfix anvendes til spartling af vægge i våde rum, hvor absolut vandfasthed kræves, inden montering af vægbeklædning eller overmaling med alkalibestandig maling (ikke alkyd- eller oliemaling). Anvendes tillige både inden- og udendørs til reparationer af huller og revner i beton, letbeton, puds, gips etc.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Kan påføres i tykke lag• Synker ikke• Vandfast• Let at slibe• Lav egenvægt• Rækker langt

TEKNISKE DATA

Basis	Cementbaseret pulver
Vægtfylde	800 kg/m ³
Farve	Gråhvid
Lagtykkelse	Ubegrænset
Kornstørrelse	Groveste korn 0,15 mm
Tørretid	Et par timer i tynde lag. 1 døgn i tykke lag
Slibetør	Efter 1½ - 2 timer
Anvendelsestemperatur	Min. +5° C
Anvendelsestid	Ca. 8 timer v/+20° C efter blanding

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Underlaget skal være fri for revner, tryk- og trækfast, rent og tørt samt fri for slipmidler. Fjern svage og løse områder. Større huller og lunger udsættes af flere gange.
Primning	Stærkt sugende underlag fugtes med vand eller primes med Casco GulvPrimer 3698 fortyndet 1:3 med vand inden spartling.
Blanding	4 dele pulver blandes med 1 del vand.
Påføring	Efter blanding med rent koldt vand påføres blandingen med glat spartel i ønsket lagtykkelse. Ved reparation af dybe huller fyldes omhyggeligt op i bunden.
Anvendelsestid	Ca. 8 timer v/+20° C efter blanding.
Rækkeevne	0,7 kg/m ² /mm.
Beklædning/maling	Efter ca. 1 døgn afhængig af lagtykkelse.
Rengøringsinstruktion	God renlighed bør overholdes, og produktet håndteres med forsigtighed. Ved hudkontakt vask med sæbe og vand. Værktøj rengøres med vand, inden spartelmassen tørrer. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker, -briller og -maske ved slibning.
Lagerholdbarhed	1 år i tæt, lukket emballage.
Supplerende produkter	Casco væglim, Casco GulvPrimer 3698 samt øvrige Casco vægspartler.

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 00-4
Brandfareklasse: Ingen
Sundhedsfareklasse: Lokalirriterende

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vedrørende Deres produkt, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk