

Produktinformation

AXO 581 matsort

Beskrivelse

Maling på basis af styrenmodificeret alkyd. Dækmaling til stålkonstruktioner og containere.

Egenskaber

Meget hurtigtørrende og udendørsbestandig emalje med god glans. Primer anbefales for at opnå en god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.

Bund

Bunden skal være fri for støv, fedt, olie, rust og være gennemtør. Tidligere, ikke hæftende rustbehandling skal fjernes.

Forbehandling

Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1

Påføring

Omrystes godt inden brug.

Metode

Lufftforstøvning
Airless/Airmix

Anbefalet viskositet

25 – 30 sek DIN4
50 – 55 sek DIN4

Produktet er indstillet til elektrostatisk sprøjtning.

OBS! Hvis AXO 581 skal påføres to gange, skal dette gøres inden 4 timer eller efter 4 døgn. Overholdes dette interval ikke kan man risikere opkogning.

Tørring

	Tørretid	Lagtykkelse – tør film
Støvtør	15 min 20°C	30 – 50 µm
Berøringstør	30 min 20°C	30 – 50 µm
Kan overlakeres efter	1 time 20°C	30 – 50 µm
Berøringstør – lav temp.	1 time 10°C	30 – 50 µm

Fysiske/kemiske egenskaber

Tørstof:	55% vægt	
Rækkeevne teoretisk:	ca. 2 m ² /litr.	
Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 95 µm	Tørfilm: 40 µm

Emballagestørrelse

Holdbarhed: min. 24 mdr. i uåbnet originalemballage.

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00 eller e-mail info@flauenskjold.dk.