



Casco Ovnkit

4077

Beskrivelse	Ovnkit baseret på vandopløselig silikater
Anvendelsesområde	Til limning og samling af revner og mellemrum i f.eks. ovne, komfurer, pejse og skorstene Til limning af glasfiberpakninger i ovndøre Til reparationer af udstødningsrør på biler og motorcykler
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Letsprøjtelig konsistens• Separerer ikke i emballagen• Hæfter godt på mursten, beton og metal• Tåler varme op til 1000° C

TEKNISKE DATA

Basis	Vandopløselig silikater
System	Afdampning af vand
pH	Ca. 11
Vægtfylde	Ca. 1.700 kg/m ³
Farve	Hærdet: Sort Ikke hærdet: Mørk grå
Tørretid	Ca. 24 timer afhængig af temperatur og lagtykkelse
Skindtid	10 minutter
Anvendelse temperatur	+5° C - +30° C
Temperaturbestandighed	Max + 1000° C
Opbevaring	Frostfrit

BRUGSANVISNING

Brugsanvisning

Hæftefladerne skal være rene og faste samt fri for olie, sod og korrosionsprodukter. Fladerne renses med stålborste og støvsuger. Metal afrenses med et opløsningsmiddel f.eks. acetone. På stærkt sugende overflader sprayeres en fin vandtåge umiddelbart før påføring af Casco Ovnkit 4077.

Casco Ovnkit 4077 påføres med fugepistol. Produktet presses i god kontakt med hæftefladerne og overfladen gøres jævn med en våd glittepind af træ eller en fugtig svamp.

Ved limning af glasfiberpakninger i ovne påføres produktet i en limstreng i 1 mm tykkelse og i samme bredde som pakningen. Pres pakninger i god kontakt med limen, men undgå, at limen trænger helt igennem glasfiberen.

Produktet skal tørre i minimum 24 timer. Ovnene opvarmes langsomt, således at eventuelt overskydende vandindhold i produktet fordamper.

Ved reparation af huller i udstødning påføres et 1 – 2 mm tykt lag Casco Ovnkit 4077 rundt om hullet. Ilæg en glasfiberstrimmel, som trykkes i en god kontakt med katten. Påfør endnu et lag Ovnkit og jævn overfladen med en våd glittepind eller en fugtig svamp. Reparationen skal tørre i minimum 24 timer inden belastning. Første gang udstødningsrøret bliver opvarmet, vil der forekomme en svag lugt.

Casco Ovnkit 4077 må ikke anvendes til tætning mod vand i centralvarmesystemer samt tætning mod gas i gasanlæg.

Påføring

Fugepistol

Rengøringsinstruktion

God renlighed bør overholdes. Lim på huden fjernes omgående med rigeligt vand og sæbe. Ikke hærdet lim kan fjernes med vand. Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Lagerholdbarhed

2 år i tæt, lukket emballage.

Supplerende bemærkning

PR-nr. 780714

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 00-4
 Brandfareklasse: Ingen
 Sundhedsfareklasse: Xi - Lokalirriterende

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)
 Holmbladsgade 70 2300 København S
 Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
 Udskrevet fra www.casco.dk