

Mipa PUR 2K acryl industrilak

Produktbeskrivelse

Mipa PUR lak er en 2K PUR acryllak specielt udviklet til en kvalitetslakering af maskiner og industriemner. Meget god vejrbestandighed, høj mekanisk og kemisk bestandighed. Ridstefast, stød- og slagfast. Meget holdbar glansstand. Bestandig mod benzin og fedt samt syrer og salt i mindre koncentrationer.

RAL farver og specialfarver tones i.h.t. recepterne fra colour index, MipaMix recept software eller mikrofilm. PUR tonefarverne skal omrøres grundigt inden brug.

Bund

Afhærdede og slebne gamle lakeringer. Mipa 2K grundere og fyldere. Mipa Rapidprimer, Mipa 1K fast filler, Mipa grundfiller BZ. Bunden skal være ren, tør og fri for fedt- og olie. Forarbejdes ved temperaturer over +10 °C og i op til 80 % relativ luftfugtighed.

Glansgrader

Højglans, silkeglans, silkemat

Hærder

Blandingsforhold: 2 : 1 volumen (lak/hærder) med 2K hærder H25 normal

Potlife: 1 - 8 timer alt efter hærdertype. Mipa 2K fortynder (15 - 20 %)

Påføringsmetode

	Konventionel	Airless
Sprøjtetryk (bar)	3 - 5	120 - 150
Dysestr. (mm)	1,2 -1,5	0,28
Forarbejdningviskositet DIN 4mm (sek.)	18 - 20	
Tørstofindhold (vægt%)	52 - 62	
Rækkeevne g/m ²	100 - 120	
Tørfilmstykkelser μm	ca. 60	
Sprøjtegange	2 - 3	2

Elektrostatisk forarbejdning: Påfør PUR lakken i tynde lag med mellemudluftning på min. 15 min. Derved forhindres at opløsningsmidlet angriber den gamle lak i for høj grad.

Tørretid (ved 20°)

Støvtør

efter 15 - 20 min.

Håndteringstør

6 timer

Monteringsklar

16 - 24 timer

Ovntørring mulig op til 80 °C. Udluftstid inden tørring 10 - 15 min.

Emballagestørrelse

Pakningsstørrelse: Tonefarver - 3ltr. – varenr. PURxx
Pur-Blander – 1 / 5 / 10 / 20 ltr. – varenr. PUR-BLA-x
PUR Ral 5010– 10 ltr. – varenr. PUR200-5010
PUR Ral 9010 – 10 ltr. – varenr. PUR200-9010

Holdbarhed i uåbnet original emballage mindst 1 år

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**