

CLOU YACHTLACK

Produktbeskrivelse

CLOU YACHTLACK er en saltvandfast, farveløs, skinnende, vejrligsbestandig bly- og chromatfri 1-komponent speciallak. Lakken er slidfast, glansstabil og resistent overfor svag lud/syre, samt gængse husholdningsrengøringsmidler.

Overflader

CLOU YACHTLACK anvendes til lakering af træ- og kunsttræoverflader af yacht, sport- og fritidsbåde – indvendig og udvendig.

Lakken kan også anvendes i hjemmet, til lakering af hårdt belastede træflader og til forsegling af endetræ.

Tekniske data

Fortynder	CLOU EV-fortynder, efter behov
Vægtfylde	ca. 0,942 g/cm ³
Viskositet	ca. 160"/DIN 4
Tørretid	20°C og 50 % luftfugtighed
- efter 1 time støvtør	
- efter 3-4 timer berøringsfast	
- efter 14 timer overlakerbar	
- efter 14 dage gennemhærdet	

Rækkeevne

ca. 10 m²/l.

Ved anvendelse på stærk absorberende overflader kan rækkeevnen være mindre.

Behandling

CLOU YACHTLACK kan påføres med pensel eller rulle.

Lakken skal omrystes eller omrøres inden brug

Træoverfladen skal være tør, snavs-, olie-, fedt- og fri for slibestøv.

Nylakering:

Overfladen slibes med korn 150-180 og pudses af grundigt. Fortynd CLOU YACHTLAK med 20-40 % fortynder til grunding alt efter underlagets sugsevne og bearbejd træoverfladen. Efter mindst 14 timers tørring slibes med korn 240, derefter påføres et lag CLOU YACHTLAK som er fortyndet med 10-20 %

CLOU EV-fortynder. Påfør et slutlag med uforyndet lak af tre gange, hvor der mellem hvert lag skal tillades 14 timers tørretid og der mellemslibes med korn 240.

Renovering:

Afskallet og løse lakrester fjernes grundigt. Grund- og mellemlakering som ved nylakering. Slutlakeres med et lag uforyndet CLOU YACHTLAK.

Da CLOU YACHTLAK tørrer ved hjælp af luften, må der ikke påføres et for tykt lag lak, da dette kan hindre en fuldstændig og hurtig gennemhærdning.

Særlige bemærkninger

- Værktøj rengøres i CLOU EV-fortynder straks efter brug.
- Skal opbevares køligt
- Lakrester kan omhældes til små, rene beholdere.
- Kun den 100 % lak kan genanvendes. Fortyndet lakrester skal bortskaffes.

Opfylder flg. kvalitetsnormer:

- Vejrbestanddighed DIN 53387
- Bly- og chromatfri lakker DIN 55944
- Lak DIN 55945
- Afprøvet efter DIN 53167/50021

Fareidentifikation

- Brandfarlig
- Skadelig for organismer, der lever i vandet; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- Skal opbevares utilgængeligt for børn
- Indånd ikke dampe/aerosoler
- Undgå kontakt med hud og øjne
- Må ikke smides i kloakken.
- Sørg for god udsugning/udluftning.
- Ved utilstrækkelig udluftning anvend åndedrætsværn

Denne information skal og kan kun rådgive uden forbindende.