

# Mipa 2K MS Klarlak C75

## Produktbeskrivelse

Mipa 2K MS klarlak C75 er en kvalitetslak med et højt tørstofindhold og en god UV beskyttelse. Fremragende vejrbestandighed, lysægtighed, meget høj glans og god fylde.

## Hærder

Blandingsforhold: 2:1 efter volumen med 2K hærder MS10, MS25 eller MS40  
Potlife: 4 - 6 timer.

## Fortynder

Mipa 2K fortynder; tilsætning ca. 10%.

## Påføringsmetode

Forarbejdningensbetingelse: fra +10°C og højst 75% relativ luftfugtighed.

| Overkop sprøjtepipistol                       |         |
|---|---------|
| Sprøjtetryk (bar)                             | 4 - 5   |
| Dysestr. (mm)                                 | 1,4     |
| Forarbejdningviskositet v. 20°C DIN 4mm (sek) | 18 - 20 |
| Rækkeevne m <sup>2</sup> /l                   | 6 - 8   |
| Tørfilmstykkelser μm                          | 40 - 50 |
| Sprøjtegange                                  | 2       |

## Tørretid

|                       | støvtør | Håndteringstør | monteringstør |
|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| Objekttemperatur 20°C | 30 min. | 12 timer       | 24 timer      |
| Objekttemperatur 60°C | 5 min.  | 30 min.        | 2 timer       |

## Emballagestørrelse

Pakningsstørrelse: 1 liter/5 liter – bestil nr.: C75-1/C75-5  
Holdbarhed: mindst 3 år i original tætlukket emballage

**Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.**