

Mipa VIP eksklusive basefarver

Produktbeskrivelse

Mipa VIP er 2-lags basefarver med ekstrem farveeffekt til eksklusiv lakering af personbiler og motorcykler. Overlakering med Mipa 2K HS klarlak C420 eller Mipa 2K HS klarlak C85 giver en vejrbestandig dæklakering i højglans.
VOC i g/l [2004/42/EC]: 2e(840) max. 782

Bund

Forlakering: Den valgte forlakering vil have afgørende indflydelse på farveeffekten og skal derfor følges nøje:

Phönix, Aquarius, Andromeda, Sirius:

BC-T970 eller BC Super black.

Gemini:

BC-T970 (grøn-guld) eller BC-T330 (guld-røorange) eller BC-A014 (sølv-regnbuefarver) eller BC-T500 (blå-grøn-guld). Skal overlakeres mindst 2 gange med Mipa Klarlak med mellemslibning.

Mars, Pollux:

BC-T310.

Venus:

Brug en lettere filler, f.eks. Mipa 4+1 Acrylfiller lys grå
Må **ikke** benyttes direkte på termoplastiske lakeringer.

Fortynder

2:1 med Mipa BC-fortynder

Påføringsmetode

Sprøjtepistol:	Luft	HVLP
Sprøjtetryk	3 - 4 bar	2,5 - 3 bar (indvendig dysetryk: 0,7 bar)
Dysestr.	1,3 - 1,4 mm	1,3 mm
Sprøjtegange	2 - (3)	
Sprøjteviskositet 20° C	18 - 22 s 4 mm DIN	
Tørfilmstykkelser	15 - 20 µm	
Udluftstid	2 - 5 min. mellem hver sprøjtegang	
Rækkeevne	10 - 12 m ² /l ved 20 µm	

Forarbejdningens betingelse: Fra 10 °C og op til 75 % relativ luftfugtighed.

Tørretid

Objekttemperatur 20°C	Overlakerbar efter 10 - 15 min. med Mipa 2K-klarlak.
-----------------------	--

Emballagestørrelse

Holdbarhed: Mindst et år i tætsluttet original emballage
Pakningsstørrelse: 1 liter - bestil nr.: VIP..
0,5 ltr. – BC-FORT-05

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\AUTO\Auto 2007\WORD\VIP Exclusive b
Rev. 27.09.2006

C. FLAUEENSKJOLD A/S

Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00
www.flauenskjold.dk – info@flauenskjold.dk