

# GORI

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **GORI 100 dækkende**
- 1.2 Kvalitetsnummer 90865
- 1.3 Produkttype Træbeskyttelse
- 1.4 Producent DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 3957 9300 & Telefax 3957 9393
- 1.5 Anvendelsesområde Udendørs på træværk som f.eks. vinduer, døre og beklædning.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| Standardfarver: | Baser:        |
| 110 Kridt       | Base 10 19874 |
| 222 Sort Umbra  | Base 20 19875 |
| 260 Sten Grå    | Base 30 08100 |
| 504 Svenskrød   |               |
| 720 Grøn Umbra  |               |
- 1.8 Pakningsstørrelse Standard: 0,75 - 2,50 - 5,00 ltr.  
Baser: 0,75 - 2,25 - 4,50 ltr.

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmenter Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Mineralsk terpentin
- 2.4 Aktiv stoffer 0,54 % tolyfluandind

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde 0,9 – 1,1 kg/l.
- 3.2 Flammepunkt Ca. 58°C, Pensky Martens
- 3.3 Tørstofindhold Ca 47 - 57 W/W%.
- 3.4 Glans Halvblank ved 60° indfaldsvinkel. 65-75
- 3.5 Specielle egenskaber Giver en tæt, vejrbestandig og vandafvisning overflade.
- 3.6 Lugt Stærkt
- 3.7 Rækkeevne Ru træ 5-10 m<sup>2</sup>/ltr. Høvlet træ 8-12 m<sup>2</sup>/ltr. - afhængig af underlaget
- 3.8 Tørretid Berøringstør: 6-8 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca 1. uge.  
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
- 3.9 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.10 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet må kun omrøres lidt før brug.  
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.  
Ved \*markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.  
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.  
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.  
Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og ikke smittende.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes til fast bund, og overfladen rengøres med DYRUP Grunderens  
Alt løst materiale og tilsmudsninger, så som skimmel og alger, fjernes.  
Stærkt forvitrede overflader "gråt træ" fjernes til friskt træ  
Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 22.  
Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundes ikke.

# GORI

---

- 4.4 Behandling 2-3x GORI 100 dækkende
- 4.5 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.6 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.7 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1.

## 6. Yderligere information

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 100. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve GORI 100 til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.  
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

**DYRUP A/S**  
Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg  
Tel: **+45 39 57 93 00**

90865 GORI 100 Dækkende	Oprettet:15.06.2004	Ændret:	Side 2 af 2
----------------------------	---------------------	---------	-------------