

Mipa 2K-Transparent Sealer

Produktbeskrivelse

Farveløs 2K-klæbefremidder til uslebne lakeringer. Effektivt alternativ til omlakering og inskriptioner. Ingen synlige sprøjtetåger. Også anvendelig som forseglingsmiddel på spartlede overflader. Chromatfri, optimal underbygning ved overlakering.

VOC g/l (2004/42/EC): 2c(540) 405 g/l

Bund

Ubehandlede metalbunde skal primes for optimal rustbeskyttelse. Mipa 2K-Transparent Sealer skal overlakeres inden 24 timer. Ved tørring længere end 24 timer skal der mellemslibes.

Forarbejdes ved temperaturer over +10 °C og i op til 75% relativ luftfugtighed.

Hærder

Mipa 2K-hærder MS10, MS25, MS40; blandingsforhold 2:1 efter volumen.

Fortynder

Mipa 2K fortynder; 0 - 5 %.

Påføringsmetode

	Luft	HVLP
Sprøjtetryk	3 - 4 bar	2,5 - 3,0 bar (indvendig dysetryk: 0,7 bar)
Dysestr.	1,3 - 1,4 mm	
Rækkeevne	12 - 15 m ² /l (ved 20 - 30 µm tørfilmstykkelse)	
Sprøjteviskositet (ved 20°C)	16 - 18 s 4 mm DIN	
Tørfilmstykkelse	20 - 30 µm	
Sprøjtegange	1 - 2	
Potlife	2 - 3 timer	

Tørretid

	Overlakerbar
Objekttemperatur 20°C	15 - 20 min.

Vi anbefaler tørring sker ved temperatur > 16 °C.

Opbevaring

Holdbarhed i uåbnet original emballage: mindst 3 år.

Pakningsstørrelse: 3 l - best. nr. TRANSPARSE

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**