

Mipa Struktur - additiv

Produktbeskrivelse

Tilsætning til Mipa OC-, AC- og PUR-lakker samt 2K-klarlakker. Ved tilsætning til 2K-lakker dannes strukturerede og elastiske overflader. Speciel egnet til lakering af lettere strukturerede plastikdele som f.eks. kofangere og bakspejle på køretøjer.

Vær opmærksom på ved tilsætning af Mipa Struktur-additiv ændres VOC-indholdet.

Blandingsforhold

1:1 (OC/AC/PUR-lak : Struktur-additiv); derefter 2:1 med hærder.

Hærder

2:1 - lak/additiv blanding: Mipa hærder H 10 eller H 25.

Bemærk: hærderen skal altid tilsættes lak/additiv-blandingen.

Fortynder

Mipa 2K- fortynder.

Påføringsmetode

| Sprøjtepistol | Luft |
|------------------|--------------------------|
| Sprøjtetryk | 3 - 4 bar |
| Dysestr. | 1,3 - 1,6 mm |
| Sprøjtegeange | 2 - 3 |
| Potlife | 4 - 8 timer |
| Tørfilmstykkelse | 30 - 40 µm |
| Udluftstid | 10 min. inden ovntørring |

Emballagestørrelse

Holdbarhed: mindst 3 år ved opbevaring i tæt tillukket original emballage.

Pakningsstørrelse: 1 liter - best. nr. ADDITIV

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**