

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **GORI 2in1 Transparent**
- 1.2 Kvalitetsnr. 90224.
- 1.3 Produkttype Porefyldende grunder og transparent træbeskyttelse
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til porefyldende grundning og overfladebeskyttelse af udendørs træværk. **Er ikke egnet til gangarealer.**
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer	<u>Standardfarver:</u> 001 Farveløs 301 Ibenholt 601 Teak 604 Pine 706 Trykimp. grøn 720 Grøn Umbra
-------------	---

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 5,00 liter.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Mineralsk terpentiner.
- 2.4 Aktive stoffer <0,1% DCOIT og <0,1% IPBC.

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 0,9 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt 58°C.
- 3.3 Viskositet Ca. 10 sek./DIN cup 4 mm/20°C.
- 3.4 Tørstofindhold Ca. 16 W/W%.
- 3.5 Glans
- 3.6 Specielle egenskaber Trænger ind i træet og modvirker revnedannelse. Hæmmer angreb af skimmel og giver træet en dekorativ og vejrbestandig overflade. Porefyldende grunder og beskytter i ét produkt.
- 3.7 Lugt Stærk.
- 3.8 Rækkeevne 5-7 m²/l på ru træ, 10-13 m²/l på høvlet træ, afhængig af bunden.
- 3.9 Tørretid Berøringsstør: Ca. 3 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). På visse træsorter (eksotisk træ, eg m.fl.) kan tørretiden forlænges.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.

- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI trævask. Skimmel og belægnings behandles med GORI Fjern belægnings. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- Ubehandlet og barslidt træ grundes med GORI 22.
- Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 2in1.
- 4.4 Behandling 2-3 x GORI 2in1
- 4.5 Vedligeholdelse 1-2 x GORI 2in1. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, dypning eller GORI påføringsmaskine. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 3-1. (1993)

6. Gode råd

Overfladen inspiceres jævnligt og udbedres med **GORI 2in1** efter behov. **Brug aldrig farveløs som afsluttende behandling.** Ved vedligeholdelse af transparente farver kan farveløs blandes med farvet i forholdet 1:1 så træet ikke bliver mørkere end før.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 2in1. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

Kvalitetsnr. & navn: 90224 GORI 2in1	Oprettet:	Ændret: August 2011	Side 2 af 2
---	-----------	------------------------	-------------