

Produktinformation

Vejr- og gulningsbestandig high solid lak til VOC konform hel- og dellakering af lastbiler, busser og erhvervskøretøjer. Mipa PUR HS har særlig høj dækkraft, rækkeevne, holdbar glans samt kemisk og mekanisk bestandighed.

Rækkeevne: 10 - 14 m²/liter

Farver	Mipa Color System			
Blandeforhold	2:1 (vol) med Mipa 2K MS hærder MS10, MS25, MS40 3:1 (vol) med Mipa 2K HS Hærder HS 10, HS25, HS35			
Hærder	Mipa 2K hærder MS og HS			
Fortynder	Mipa 2K fortynder normal, Mipa 2K fortynder kort; Mipa 2K-fortynder lang; Mipa 2K MS hærder: 0 % Mipa 2K HS hærder: 5-10 %			
Sprøjteviskositet 20° C	25 - 30 s 4 mm DIN			
Påføring	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegeange	
HVLP-pistol	2,5 - 3 bar (Indven. dysetryk: 0,7 bar)	1,3 - 1,4 mm	1 - 2	
Luft / Koppistol	3 - 5 bar	1,3 - 1,5 mm	1 - 2	
Airless / Airmix	120 - 150 bar	0,28 mm	1	
Potlife	1 - 4 timer alt efter anvendt hærder: 1 time med MS10, HS10 2 timer med MS25, HS25 4 timer med S40, HS35			
Lagtykkelse / tørfilm	ca. 50 - 60 µm			
Udluftstid	10 - 15 min. inden oventørring			
Tørring	overlakerbar	støvtør	håndtering	montageklar
objekttemp. 20° C	45 - 55 min		5 - 6 t	12 - 24 t
objekttemp. 60° C	10 - 15 min	25 - 30 min	efter afkøling	
VOC	EU-grænseværdi for produkttype (Kat. B/d): 420 g/l (2007) Dette produkt indeholder maksimalt 417 g/l VOC			

Bemærk:

Forarbejdningsbetingelser: Fra +10 °C og op til 75 % relativ luftfugtighed.

Det er vigtigt at overholde de anbefalede antal sprøjtegeange for at undgå for høje lagtykkelser (meget stor tørstof andel, da det er en HS lak). Kontrol altid farven efter tilsætning af hærder.

Ved efterfølgende mattering med Mipa Multi Mat skal der forarbejdes efter blandeforhold og påføringsvejledning i produktinformation for Mipa Multi Mat.

Opbevaring: Mindst 2 år i uåbnet original emballage.

Dette datablad er kun til information. Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og pågældende lovgivning. Imidlertid er oplysningerne ikke bindende og er uden ansvar. Se endvidere sikkerhedsdatablad og relevante data på varens etikette. Vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne uden forudgående varsel.