

Mipa P 13

Produktbeskrivelse

Mipa P 13 er en 2-komponent middel viskøs spartel på polyester basis som kan anvendes på forskellige produkter. Spartlen er meget let at slibe i, selv efter kort tids tørring, hvilket gør at Mipa P13 kan anvendes ved forskellige påføringsmetoder. Mipa P13 sikre god vedhæftning på substrater som stål, GFK og træ.

VOC g/l (2004/42/EC): 2b(250) max. 5 g/l

Bund

Rengør, fjern rust, slib og affedt.

Eksisterende lakering: Termoplastiske, syrehærdende og syntetiske lakker slibes helt i bund.

Forarbejdningsbetingelser: Over +10° og op til 80 % luftfugtighed. Polyesterspartel hærder ikke under +10°.

Blandeforhold

Efter vægt: max. 2 % Mipa Hærder P

Bland Mipa P 13 med Mipa Hærder P meget grundigt

Fysiske/kemiske egenskaber

Potlife: 4- 5 min.

Faststofindhold vægt %: ca. 84

Farve: beige

Andre henvisninger

Under- og overlakering af hærder, kan vise sig som pletdannelser i lakken.

Tørretid

Slibebar efter ca. 15 – 20 min. ved 20°C og efter 5 – 10 min. ved 60°C

Emballagestørrelse

Pakningsstørrelse: 3 ltr. – P13-1

Holdbarhed: Min. 12 mdr. i uåbnet originalemballage.

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**