



Mipa WAY 1000-20 vandig 1K grunder



Produktbeskrivelse

Mipa 1K-grunder WAY 1000-20 er en vandfortyndbar, chromatfri 1K zink-fosfat grunder. Den har en høj rustbeskyttelse, meget god kemisk og mekanisk bestandighed samt god bestandighed mod fedt og olie. Temperaturbestandig op til 130°C vedvarende / op til 180°C kort tid. Overlakering med alle vandige og opløsningsmiddelholdige 1K og 2K dæklakker. Base som tilsættes 12% farvekoncentrat efter recept. VOC g/l (2004/42/EC): 1i(140) 44 g/l

Bunde & forslag til opbygning

Stål, jern: Rengør, evt. slib og affedt med Mipa Silikonefjerner.

Påfør WAY 1000-20 i 50 - 60 µm og derefter dæklak WAY 2000-40 i 50 - 60 µm.

Zink: Rengør med alkalisk ammoniakopløsning, Mipa Zink Rens.

Påfør WAY 1000-20 i 50 - 60 µm og derefter dæklak WAY 2000-40 i 50 - 60 µm.

Aluminium: Rengør, slib og affedt med Mipa vandig rens eller silikonefjerner.

Påfør WAY 1000-20 i 25 - 30 µm og derefter dæklak WAY 2000-40 i 50 - 60 µm

Blandeforhold - hærder og fortynder

Mipa WBS VE-Wasser

Påføringsmetode

Sprøjtepipistol:	Luft	HVLP	Airless
Sprøjtetryk (bar)	3,5 - 4,5	3,5	80 - 150
Dysestr. (mm)	1,6 - 2	1,6 - 2	0,30 - 0,45
Fortynding %	2 - 7	2 - 7	0 - 2
Rækkeevne m ² /kg v/30 µm lagtykkelse	10		
Sprøjtegeange	2 - 3	2 - 3	1 - 2
Tørstofindhold vægt%	53 - 58		
Viskositet (DIN 53 211)	60 - 80 s 4mm DIN		
Vægtfylde kg/l	1,25 - 1,35		
Glans	10 - 20 % / 60 °C (mat)		

Kan påføres ufortyndet med pensel eller rulle.

Alt værktøj skal rengøres i vand efter brug.

Tørretid

	Støvtør	Håndteringstør	Monteringstør	Overlakering
Objekttemperatur 20°C	25 min.	35 min.	1 dag	2 timer (opløsning smiddel) 45 min. (vandig)
Objekttemperatur 60°C	5 - 7 min.	7 - 10 min.	60 min.	15 min.

Tørretiden kan variere afhængig af luftbevægelsen. Optimale tørringsbetingelser: 35 - 45°C ved luftbevægelse på 0,4 m/s. Tørring kan forceres ved brug af blæsedyser.

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: Fra 10°C og op til 70% relativ luftfugtighed.

Optimale betingelser: Lufttemperatur 20-25°C, objekttemperatur >15°C, rel. Luftfugtighed 40-60%, luftbevægelse: >0,4m/s

Holdbarhed: I tætsluttet original emballage mindst 12 måneders hyldetid. Opbevares frostfrit

Pakningsstørrelse: WAY1000-20 4,4 kg

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**