



Mipa WAY 2000-40



Produktbeskrivelse

Mipa WAY 2000-40 er en vandfortyndbar, hurtigtørrende et-lags lak til sprøjtning af emner af stål, galvaniseret stål og aluminium, f. eks rør, dørbeklædning og maskindele. Kan anvendes indendørs og udendørs. Vejrbestandig og temperaturbestandig op til 70 °C (130 °C kortvarig). Særdeles god vedhæftning. VOC i g/l [2004/42/EG]: 1i(140) 105 g/l

Bunde & forslag til opbygning

Jern, stål: Rengør, evt. slib og affedt med Mipa silikonefjerner.

Zink: Rengør med alkalisk ammoniakopløsning (Mipa zink rens).

Aluminium: Rengør, slib og affedt med Mipa vandig rens eller silikonefjerner

1-lags lakering: Jern, stål, aluminium og zink

WAY 2000-40 lag tykkelse 50 - 70 µm

2-lags lakering for ekstra rustbeskyttelse:

Jern, stål: Påfør WAY 1000-20 eller WEP1000-20 i 50 – 70 µm og derefter WAY 2000-40 i 50 – 60 µm

Zink: Påfør WAY 1000-20 eller WEP 1000-20 i 50 – 70 µm og derefter WAY 2000-40 i 50 – 60 µm

Aluminium: Påfør WAY 1000-20 eller WEP 1000-20 i 20 – 30 µm og derefter WAY 2000-40 i 50 – 60 µm

Beton, kalk: Imprægnerer med Tiefgrund LF og derefter WAY 2000-40 i 50 – 60 µm

Blandeforhold - hærder og fortynder

Mipa WBS VE-Wasser

Påføringsmetode

Sprøjtepistol:	Luft	HVLP
Sprøjtetryk (bar)	2 - 4	3,5
Dysestr (mm)	1,2 – 1,5	1,3 - 1,4
Fortynding %	0 – 5	0 - 5
Rækkeevne m ² /kg	6 – 6,5	
Sprøjtégange	2 – 4	2 - 3
Tørstofindhold vægt%	47 – 53	
Vægtfylde kg/l	1,10 – 1,30	
Viskositet (DIN 53 211)	100 – 120" / Din 4	
Glans	35 – 45 % / 60° (silkeblank)	

Alt værktøj skal rengøres i vand efter brug.

Tørretid

	Støvtør	Håndteringstør	Monteringstør
Objekttemperatur 20 °C	20 min.	30 min	8 timer
Objekttemperatur 60 °C		10 min.	60 min.

Gennemhærdning efter 4 - 5 dage (20 °C). Tørretiden kan variere afhængig af luftbevægelsen og kan forceres ved brug af blæsedysere. Optimale tørreforhold: 35 - 45 °C ved luftbevægelse 0,4 m/s.

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: Fra 10 °C og op til 70 % relativ luftfugtighed.

Optimale betingelser: Lufttemperatur 20-25 °C, objekttemperatur >15°C, rel. luftfugtighed 40-60 %, luftbevægelse: >0,4m/s

Holdbarhed: I tætsluttet original emballage mindst 2 års hyldetid. Opbevares frostfrit

Pakningsstørrelse: WAY2000-40 – 4,4 kg

Disse oplysninger er givet i god tro, men uden garanti.

C. FLAUEKJOLD A/S

Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00
www.flauenskjold.dk – info@flauenskjold.dk